

- neobsahuje rozpouštědla
- pro textilní a elastické podlahové krytiny
- vhodné pro podlahy s pojezdem kolečkových židlí
- vhodné pro podlahy s podlahovým popením

Vlastnosti a použití

Disperzní lepidlo neobsahující rozpouštědla pro lepení PVC a CV podlahových krytin ve formě pásů i čtverců jakož i pro lepení textilních krytin s latexovou spodní stranou.

Technické údaje

Barva	krémově bílá
Použití	interiér
Zatížitelnost pojezdem kolečkovými židlemi (podle DIN EN 12 529)	vhodný
Spotřeba	velikost zubu A3: ca. 350g/m ² velikost zubu B1: ca. 450g/m ²
Minimální teplota podlahy	+17°C
Doba odvětrání *	ca. 15 – 30 minut
Doba pro položení krytiny *	ca. 30 - 45 minut
Zatížitelný *	po ca. 24 hodinách
Konečná pevnost *	po ca. 72 hodinách
Podlahové vytápění	vhodný
Označení podle GefStoff	nepodléhá označovací povinnosti
GISCODE	D 1podle TRGS 610
Skladování	chránit před mrazem, skladovatelnost ca. 12 měsíců
*	při 20°C a 65% relativní vzdušné vlhkosti. Vyšší teploty a nižší vzdušná vlhkost tyto hodnoty odpovídajícím způsobem zkracují, nižší teploty a vysoká vlhkost vzduchu je prodlužují.

Příprava podkladu

Podklad musí být vyzkoušen a připraven podle VOB díl C, DIN 18 365 a podle současného stavu úrovně techniky.

Nesavé podklady je třeba vždy přestěrkovat (min. tloušťka vrstvy 2mm), savé podklady podle potřeby.

Podklady musí být předem ošetřeny podle technického listu BEB. Před pokládkou parotěsných krytin je třeba rovněž provést na podklad nejprve stěrku.

Musí být zajištěno použití systémových výrobků.

Zpracování

Okamul UK řádně promíchejte.

Lepidlo nanášejte na podklad vhodnou zubovou stěrkou. Nechte 15 – 30 minut odvětrat, pak položte krytinu a řádně ji po celé ploše přitlačte.

Na nesavých podkladech lze dosáhnout pouze přichycení lepené krytiny, ne plného přilepení.

Dokončení spár krytiny provádějte až po 24 hodinách.

Čištění

Nářadí očistěte ihned po použití vodou.

Upozornění

Uvedené údaje jsou založeny na zkušenostech a je nutno je chápat jako všeobecné pokyny. Nemůžeme převzít záruku za zdar Vaší práce, protože nemůžeme ovlivnit konkrétní podmínky při provádění na stavbě ani řádné zpracování materiálu. V každém případě doporučujeme provést nejprve zkušební vzorek.

Balení

Balení	číslo výrobku
33 x 20kg	plastové kbelíky 44035
33 x 12kg	plastové kbelíky 44024
60 x 6kg	plastové kbelíky 44023
96 x 3kg	plastové kbelíky 44022
96 krabic	po 12 x 1kg plastových nádobek 44025

Stav

Wbg. 11.02.04