



- velmi nízké emise škodlivin
- hygienizující
- vysoká pevnost přilepení
- lehce se nanáší

Vlastnosti a použití

Disperzní lepidlo bez rozpouštědla, s velmi nízkými emisemi škodlivin, pro lepení kobercových krytin s nejrůznějšími úpravami spodní strany a vrstvených PVC krytin s polyesterovou tkaninou.

Okatmos® ET 6 má vysokou počáteční i konečnou lepivost. Je vhodné pro podlahy čištěné metodou Sprüh-ex a šamponováním podle RAL 991 A2. **Okatmos® ET 6** přispívá díky svému hygienizujícímu účinku k odstranění zápachů.

Technické údaje

Barva	krémově bílá
Použití	interiér
Zatížitelnost pojezdem kolečkovými židlemi (podle DIN EN 12 529)	vhodný
Minimální teplota podlahy	+17°C
Doba odvětrání *	ca. 10 – 15 minut
Doba pro položení krytiny *	ca. 20 minut
Zatížitelný *	po ca. 24 hodinách
Konečná pevnost *	po ca. 72 hodinách
Podlahové vytápění	vhodný
Označení podle GefStoff	nepodléhá označovací povinnosti
GISCODE	D 1 podle TRGS 610
EMICODE	EC 1 podle GEV
Skladování	chránit před mrazem, skladovatelnost ca. 12 měs.
*	při 20°C a 65% relativní vzdušné vlhkosti, vyšší teploty a nižší vzdušná vlhkost tyto hodnoty odpovídajícím způsobem zkracují, nižší teploty a vysoká vlhkost vzduchu je prodlužují.

Příprava podkladu

Podklad musí být vyzkoušen, ošetřen a připraven podle platných norem a předpisů a podle současného stavu úrovně techniky /např. VOB díl C, DIN 18 365, technický list BEB „Posuzování a příprava podkladů, i podle technického listu TKB-8/. Podle druhu podkladu, typu krytiny a následného zatížení poživejte vhodné penetrace, přednatěry a samonivelační hmoty Kiesel.

Při lepení parotěsných krytin a při lepení na nesavých podkladech je třeba podklad vždy přestěrkovat dostatečně silnou vrstvou stěrky. Savé podklady se stěrkují podle potřeby. Musí být zajištěno použití systémových výrobků.

Zpracování

Okatmos® ET 6 řádně promíchejte.

Lepidlo nanášejte na podklad vhodnou zubovou stěrkou. Nechte 10 – 15 minut odvětrat, pak položte krytinu a pečlivě ji po celé ploše přitlačte.

Obtížně zpracovatelné krytiny, které mají po nalepení tendenci se ještě zvedat, po 30 až 50 minutách znovu přitlačte.

Čištění

Nářadí očistěte ihned po použití vodou.

Nářadí a spotřeba

Velikost zubu stěrky	Druh podlahové krytiny	Spotřeba
TKB B1	textilní krytiny vrstvené PVC krytiny s polyesterovou tkaninou	ca. 400 g/m ²
TKB B2	textilní krytiny s hrubou strukturou spodní strany	ca. 500 g/m ²

Spotřeba je závislá mimo jiné na vlastnostech podkladu.

Upozornění

Uvedené údaje jsou založeny na zkušenostech a je nutno je chápat jako všeobecné pokyny. Nemůžeme převzít záruku za zdar Vaší práce, protože nemůžeme ovlivnit konkrétní podmínky při provádění na stavbě ani řádné zpracování materiálu. V každém případě doporučujeme provést nejprve zkušební vzorek.

Balení

Balení

33 x 15 kg

plastové kbelíky

Číslo výrobku

49041

Stav

08.03.2012