

Strato 461 polomat 462 mat / 463 ultra mat

dvousložkový, vodou ředitelný parketový lak pro vysoká namáhání dřevěných podlah

poměr míchání tvrdidla 1:10

Strato 461 je vhodné pro sportovní podlahy

+ Strato 460 Härter v každém balení

Číslo produktu: 0274000500 461
0275001000 462
0294000500 463

Technické údaje:

Stupeň lesku */ polomat 55GE, mat 30GE, ultra 15GE

Sušina - ca hmotnostních 36 % /včetně tvrdidla/

Spotřeba- asi 130 ml/m², (8 m² z 1 l)

Teplota zpracování – místnost a teplota materiálu nesmí klesnout během aplikace a schnutí pod +15°C

Schnutí - – asi 6 hodin za optimálních podmínek, tzn. při 23°C a vlhkosti vzduchu 50%

Konečná pevnost – po 7 dnech

Nářadí – váleček na vodní laky Aquatop

Podklad:

Suchá měkká a tvrdá dřeva, korek, zbavené olejů, tuků, vosků a prachu. V případě použití na podlahy s podlahovým vytápěním, dřevěnou dlažbu, prkna a palubky použijte nejprve základový nátěr Strato 200.

Zpracování:

Před upotřebením nádobu řádně protřepejte. Tvrdidlo přidejte /v poměru 1:10/, znovu řádně protřepejte nebo promíchejte. Před lakováním nechte směs asi 15 min. odstát.

Základování:

1.Strato 200 bezbarvý přednátěr k minimalizaci zatékání a slepování prvků.

Lze jako základ použít též euku-öl 1HS – tvrdý voskový olej k zvýraznění barvy a struktury dřeva – tyto pokyny naleznete odděleně v samostatném technickém listu **euku-öl 1HS a Strato 461/462/463**.

Lakování:

Skladbu lakování zvolte podle druhu dřeviny, způsobu pokládání prvků, konstrukce podlahy a požadovaného optického působení.

1. Laková skladba

3 x Strato 461/462/463, přebroušení po každé vrstvě, schnutí vrstev minimálně 6 hodin každá.

2. Skladba se základem

1 x Strato 200 /nepřebroušuje se/, schnutí asi 1 hodina
2 x lakování Strato 461/462/463, přebroušení první lakové vrstvy.

Čištění pracovního nářadí:

Okamžitě po použití vodou.

Údržba hotového povrchu:

Čištění pomocí přípravku euku-clean, rozpuštěného ve vodě. Na očištěnou podlahu naneste euku-wyx nebo euku-mattwax. Četnost se stanoví podle stupně namáhání podlahy. První údržba nejprve 8 dní od lakování.

Značení:

Giscode: W 3+/DD+
DiBt: Z-157.10-85
GefStoffV: nepodléhá značení
Přeprava: nepodléhá označení ADR
VOC-Code: Obsah těkavých organických látek (VOC):
kategorie/subkategorie výrobku dle části II příl. 5 vyhl. č. 337/2010 Sb.: A/i,
nejvyšší přípustný obsah VOC 140 g/l, maximální obsah VOC ve výrobku, připraveném k použití: 100 g/l

Skladovatelnost:

V chladu a suchu v originálním balení 12 měsíců od data výroby. Chránit před mrazem, teplota skladování nesmí klesnout pod +5°C.

Odstranění:

Nevylévat do kanalizace, vysušené v deponiích.

Odstranění obalů: EKOKOM a.s.

Ostatní informace viz bezpečnostní list

www.kiesel.cz/eukulabezpecnost/

**/údaje jsou měřeny pod úhlem 60° a jsou závislé na tloušťce vrstvy, a podmínkách během schnutí. Údaje jsou orientační.*

Upozornění: Naše technické listy Vám poskytují poradní informace podle současné úrovně technických znalostí. Tyto instrukce Vás však nezavazují povinnosti provádět vlastní zkoušku našeho výrobku s ohledem na jeho vhodnost pro zamýšlený způsob zpracování a použití. Prodej našeho výrobku se řídí našimi obchodními a dodacími podmínkami.

01 2013 Tímto vydáním předcházející vydání pozbývají platnost.